

# OXYDECOR® RUST

## Pittura metallica effetto “acciaio corten”

### DESCRIZIONE

Oxydecor® Rust Isoplam® è un decorativo metallico che va a ricreare l'aspetto dell'acciaio corten sia come aspetto visivo che al tatto.

Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Oxydecor® Rust non cola e non macchia.

Si applica su superfici in calcestruzzo, cartongesso, legno, plastica, intonaco, previa mano di fondo con Deco Primer Finish Isoplam®.

Su metallo è necessario sgrassare il supporto e applicare una mano di antiruggine Iso Ruggi Primer Isocolor® (valutare la possibilità di applicare Plamfix79 Isoplam®).

Per applicarlo su muri molto porosi bisogna trattare gli stessi con una mano di Deco Primer Finish Isoplam®.

### APPLICAZIONE

- Proteggere tutte le superfici e gli oggetti adiacenti che non vanno trattati con Oxyrust Isoplam® con Ricambio Polietilene Isocolor®.
- Applicare Deco Primer Finish con rullo a pelo lungo.
- Ad asciugatura completata, applicare Oxyrust Primer con rullo a pelo lungo.
- Oxyrust Paint può essere applicato a pennello o spatola.
- Applicare la prima mano di Oxyrust Paint, lasciar asciugare e applicare quindi la seconda mano.
- Dopo aver applicato la seconda mano, spruzzare in forma irregolare l'Oxyrust Oxidant.
- Quando l'Oxyrust Oxidant è asciutto o quasi, spruzzare l'Oxyrust Activator e nebulizzare in modo uniforme (si consiglia l'uso di guanti protettivi e occhiali).
- È possibile aumentare il grado di ossidazione spruzzando più volte sul supporto già trattato.
- Quando il supporto è completamente asciutto, applicare una mano di Oxyrust Protection protettivo finale che blocca l'effetto di ossidazione e permette una facile pulizia. In alternativa, per una maggiore protezione anche in interno si consiglia Plam Pol Water Mono opaca.
- Pulire immediatamente le attrezzature con acqua.
- Si precisa che maculature, differenze di tonalità e ombreggiature sono caratteristiche naturali proprie della realizzazione.

Nota: per applicazioni all'esterno, in presenza di superfici esposte all'umidità o al contatto con pioggia, si raccomanda di proteggere con il ciclo di 1 mano di Deco Epox W BI seguito da due mani di Plam Pol Shower. Si precisa che i protettivi finali scelti tonalizzano il colore rendendolo leggermente più scuro.

### INFORMAZIONI TECNICHE

#### OXYRUST PAINT

PREPARAZIONE:

pronto all'uso, mescolare bene prima dell'utilizzo.

APPLICAZIONE:

pennello o spatola.

IMBALLO:

disponibile in vasi da Lt 1, Lt 5, Lt 15

RESA (su supporto liscio):

con 1 Lt si possono trattare circa 1,50-2,00 mq per le complessive 2 mani.

SCADENZA:

24 mesi in luogo fresco e asciutto nella confezione integra e sigillata dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, prime 2 cifre anno/numero progressivo del giorno/ultime 2 cifre il mese).

PULIZIA:

acqua.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it  
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

TEMPERATURA DI UTILIZZO: da +5°C a +30°C.  
 PROTEZIONI: mascherine, occhiali e guanti.  
 PRECAUZIONI: evitare il contatto diretto. Lavarsi con acqua e sapone.  
 SICUREZZA: prodotto non infiammabile.

### **OXYRUST OXIDANT**

PREPARAZIONE: pronto all'uso.  
 APPLICAZIONE: a spruzzo.  
 IMBALLO: disponibile in confezioni da 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.  
 RESA: con 1 Lt si possono trattare circa 8-10 mq.  
 SCADENZA: 12 mesi in luogo fresco e asciutto nella confezione integra e sigillata dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

TEMPERATURA DI UTILIZZO: da +5°C a +30°C.  
 PROTEZIONI: mascherine, occhiali e guanti.  
 CARATTERISTICHE: leggermente irritante e corrosivo.  
 SICUREZZA: prodotto non infiammabile.

### **OXYRUST ACTIVATOR**

PREPARAZIONE: pronto all'uso.  
 APPLICAZIONE: a spruzzo.  
 IMBALLO: disponibile in confezioni da 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.  
 RESA: con 1 Lt si possono trattare circa 6-8 mq.  
 SCADENZA: 24 mesi in luogo fresco e asciutto nella confezione integra e sigillata dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

TEMPERATURA DI UTILIZZO: da +5°C a +30°C.  
 PROTEZIONI: mascherine, occhiali e guanti.  
 CARATTERISTICHE: leggermente irritante e corrosivo.  
 SICUREZZA: prodotto non infiammabile.

### **OXYRUST PROTECTION**

PREPARAZIONE: pronto all'uso.  
 APPLICAZIONE: a rullo, pennello o spruzzo.  
 IMBALLO: disponibile in confezioni da 1 Lt, 5 Lt.  
 RESA: con 1 Lt si possono trattare circa 5-7 mq.  
 SCADENZA: 24 mesi in luogo fresco e asciutto nella confezione integra e sigillata dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

TEMPERATURA DI UTILIZZO: da +5°C a +30°C.  
 PROTEZIONI: mascherine, occhiali e guanti.  
 CARATTERISTICHE: prodotto base acqua.  
 SICUREZZA: prodotto non infiammabile.

### **IMPORTANTE**

I prodotti OXIDECOR® RUST ISOPLAM® sono formulati per essere usati come nell'applicazione sopraindicata. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

I prodotti OXIDECOR® RUST ISOPLAM® sono destinati all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi di aggiornamento per i propri clienti.